

# DUROLAC

Listo  
para Usar



Tablero de fibras de  
madera de alta densidad  
y gran dureza superficial,  
ideal para fondos de cajón  
y traseras de muebles.



# CASTOR

*El Especialista en Maderas*

[www.castor.pe](http://www.castor.pe)

## DESCRIPCIÓN

**Descripción:** Tablero de fibras de madera de alta densidad y gran dureza superficial, con una de sus caras laqueadas, ideal para complemento de muebles en traseras y fondos de cajón.

**Terminación:**

- Superficie suave, homogénea y sin imperfecciones.
- Diseños unicolores y maderados.

**Formato:** 1.52 x 2.44 m

**Espesor:** 3 mm

**Aplicaciones:**

- Ideal para la fabricación de muebles, traseras y fondos de cajón.
- Revestimientos interiores.



## CARACTERÍSTICAS

- Tablero listo para usar.
- Fácil de trabajar y de terminar.
- Flexible y homogéneo.
- Alta densidad y gran dureza superficial.
- Versátil.
- El contenido de humedad de Durolac al momento del despacho es de 6% a 8%.
- Mayor resistencia a las cargas concentradas.
- Fácil limpieza.

## VENTAJAS

- Permite excelentes terminaciones.
- Menor astillamiento.
- Mayor retención de tornillos y herrajes.
- Alta resistencia a la absorción (más de 500 ciclos), desgaste y manchado.

**RECOMENDACIONES**

- Proteger los cantos para evitar que la humedad penetre en el tablero.
- En aplicaciones en tabiquerías y cielos, es indispensable mojar el Durolac por el reverso cuando se emplea en planchas completas o en trozos de más de 1/3 del tamaño de la plancha. El mojado debe hacerse 24 a 48 horas antes del encolado, para ser instalado en su máxima dilatación y evitar pandeo una vez instaladas.
- El clavado, como norma general, se debe iniciar siempre desde el centro hacia los extremos, clavando los borde al final.
- Los clavos corrientes y de un largo tal que aseguren una buena penetración, se deben espaciar cada 20cm en el centro y cada 10cm en el contorno.
- Para atornillar se usarán preferentemente tornillos de cabeza redonda a fin de evitar el avellanado, que debilita la plancha.
- Puede ser fijado con remaches o adhesivos para madera, de acuerdo a las instrucciones de sus fabricantes

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Producto	Dimensiones			Densidad Promedio (Kg. / m <sup>3</sup> )	Tolerancias	
	Espesor Nominal	Ancho	Largo		Espesor	Diagonal
	mm	mm	mm		mm	mm



**DISEÑOS**

**Línea Unicolores**

- Blanco, Negro, Almendra, Gris Humo, Grafito.

**Línea Maderas**

- Haya, Cerezo, Peral, Cedro Natural, maple, Cerezo Natural, Roble Dakar, Mañío, Tabaco Coigue, Coigue Chocolate, Encina, Eucalipto Natural, Pino Natural, Eucalipto Teñido, Lingue.